



KERLYCRYL MAT ECL



PEINTURE DE FINITION MATE
EN DISPERSION AQUEUSE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Ce sont les supports classiques du bâtiment, murs et plafonds

PROPRIETES

Peinture de finition mate en phase aqueuse.

Formulée à base de résine acrylique en émulsion.

bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur

usage limité de substances dangereuses

faible teneur en solvant

ENREGISTREMENT FR 07/33/02

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,



Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

Peinture prête à l'emploi.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

SUPPORTS	PLATRE	BETON	BOIS	ANCIENNES PEINTURES
OPERATION A EFFECTUER				
TRAVAUX PREPARATOIRES	Grattage Brossage Epoussetage	Egrenage Brossage	Nettoyage Ponçage	Lessivage Grattage Ponçage
IMPRESSION	 1 couche de KERLYPRIM ECL			
FINITION	 2 couches de KERLYCRYL MAT ECL ou KERACRYLSATIN ECL			

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 50 g/L (2007), 30g/L(2010)

Extrait sec en poids : 66,0%

- Masse volumique à 23° C : 1,58g/cm³

- Aspect du feuil sec : mat

- Rendement : environ 4 à 7 m²/L

Consommation : 0,13 à 0,20 L/m²

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 8 heures à 20°C et 65% humidité

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc

Conditionnement : 3 L et 15L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYCRYL MAT ECL**

bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur

usage limité de substances dangereuses

faible teneur en solvant

ENREGISTREMENT FR 07/33/02



Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.

kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY
ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS
TEL : 05 49 44 23 44
FAX : 05 49 44 23 04
internet : www.kerlys.com
mail : info@kerlys.com