



# KERLYNYL



## INTERIEUR VINYL MAT D'INTERIEUR POUR MURS ET PLAFONDS



### SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Ils doivent être :

- **SAINS** (non friables ni fissurés)
- **PROPRES** (non souillés ni recouverts de peintures farinantes ou envahis par des micro-organismes)
- **SECS**

### PROPRIETES

**KERLYNYL** est une peinture émulsion mate blanche pour usage intérieur.

Applicable sur tout fond bâtiment à l'intérieur exclusivement.

Bon garnissant.

Facilité d'application.

### RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur.

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

### MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,

Airless : dilution éventuelle de 2 à 4 % d'eau,

s'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) 1 g maxi pour kerlynyl

**-Extrait sec en poids :** 62.7 % $\pm$  0,02 %

**- Masse volumique à 23° C :** 1,62  $\pm$  0,02 g/cm<sup>3</sup>

**- Aspect du feuil sec :** Mat

**-Rendement :** 5 à 8 m<sup>2</sup>/L suivant porosité du support

**-Viscosité :** Liquide épais

**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°Cet 65%HR :**  
**Hors poussière : 20 à 30 minutes ; Recouvrable : 12 heures**

## **TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

**Teinte :** Livrable en blanc

**Conditionnement :** 15 L net

**Conservation :** Un an en emballage d'origine non entamé  
 Craint le gel au séchage comme au stockage

## **HYGIENE ET SECURITE**

### ***ININFLAMMABLE***

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYNYL**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



**kerlys**  
 distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
 86000 POITIERS  
 Tel : 05 49 44 23 44  
 Fax : 05 49 44 23 03  
 Mail : info@kerlys.com  
 Internet : www.kerlys.com