



INTERIEUR
PEINTURE EN EMULSION ACRYLIQUE MATE « SANS TENSION »
MURS ET PLAFONDS



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

S'applique sur tous les supports classiques du bâtiment.

Plâtre,,béton, bois. Il apporte un effet barrière sur les tâches de suie, goudrons de tabac, noir de fumée etc..

Enduits en plâtre et matériaux dérivés du plâtre à épiderme cartonné, enduits au mortier de liants hydrauliques, parements de béton, dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes aux D.T.U. et normes en vigueur.

Anciennes peintures bien adhérentes sur supports cités ci-dessus.

PROPRIETES

- Produit sans tension interne.
- Permet de recouvrir les anciens fonds sans risques d'écaillages (badigeon, revêtement ayant de nombreuses couches de peintures).
- Isolant.
- Très grande matité
- Très opacifiant.
- Faible odeur

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

Il est impératif de bien laisser sécher la première couche afin de bloquer toutes les tâches existantes.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,

Airless : dilution éventuelle de 2 à 4 % d'eau,

S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

01/2012

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010)soit 5g/l maxi pour kerlycryl st

<u>Extrait sec en poids :</u>	65%± 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,50± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	mat tendu
<u>- Rendement :</u>	10 m²/L selon porosité du support à peindre
<u>-Viscosité :</u>	Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 1 heure ; Recouvrable : 12 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

<i>Teintes :</i>	Livable en blanc
<i>Conditionnement :</i>	3 L et 15 L net
<i>Conservation :</i>	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYCRYL ST**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com