



KGLYSSOMAT HD



INTERIEUR

MAT DE DECORATION A BASE DE DISPERSION ALKYDE POUR MURS ET PLAFONDS



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- | | |
|-----------------------------------|--|
| - Béton | en pièces humides d'habitation |
| - Enduit ciment | utiliser le KERLYPRIMAIRE en sous-couche |
| - Autres supports alcalins (PH>7) | |
| - Anciennes peintures nettoyées | application directe ou sur sous-couche
KERLYPRIMAIRE |
| - Bois et dérivés | sur KERLYPRIMAIRE |

PROPRIETES

Peinture mate à base d'alkyde en émulsion.

Ce MAT en phase aqueuse se travaille aussi facilement qu'une laque glycérophthalique sans les soucis de séchage et d'odeur.

KGLYSSOMAT est très adhérente sur anciens fonds déjà peints

KGLYSSOMAT est lavable, lessivable

KGLYSSOMAT est facile d'emploi, s'étale sans difficultés et sans coulures

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

En règle générale; application de 1 couche de **KERLYPRIMAIRE** et de 2 couches de **KGLYSSOMAT**

Rouleau poil ras ou demi long : prêt à l'emploi.

Rouleau mousse : prêt à l'emploi

Airless: dilution de 2 à 4% d'eau; s'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir

Brosse: **KGLYSSOMAT** est prête à l'emploi

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010) soit moins de 5g/l pour k/glyssomat

<u>Extrait sec en poids :</u>	61,25 %\pm 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,47 \pm 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Mat
<u>- Rendement :</u>	8 à 11 m²/L suivant porosité du support
<u>- Viscosité :</u>	Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 40 à 60 minutes ; Recouvrable : 6 à 8 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 3L et 15 L net

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé

CRAINT LE GEL (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **K/GLYSSOMAT**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com

Ref006
Rev03-01/2012