



# KERLYPOM



EXTERIEUR - INTERIEUR  
PEINTURE DISPERSION SATINEE  
GARNISSANTE STRUCTUREE MURS



## SUPPORTS

Ceux ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

<i>Béton</i>	en pièces humides d'habitation
<i>Enduit ciment</i>	utiliser le <b>KERLYPRIMAIRE</b> en sous couche
<i>Autre support alcalin (pH &gt; 7)</i>	autre cas, employer le <b>KERLYPRIM"A"</b> en sous couche
<i>Anciennes peintures nettoyées</i>	application directe ou sur sous-couche
<i>Plâtre - Placoplâtre</i>	<b>KERLYPRIM"A"</b> ou <b>KERLYPRIMAIRE</b>
<i>Bois et dérivés</i>	sur <b>KERLYPRIMAIRE</b> employé en sous-couche
<i>Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation</i>	sur une couche de <b>KERLYPRIM EXTRA</b>

## PROPRIETES

Thixotrope opacifiant et structuré  
Lavable, lessivable  
Non jaunissant  
Facile d'emploi  
Son poché masque les défauts de support

## RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,  
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur (D.T.U 59.1),  
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

## MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1  
Rouleau mousse s'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir  
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

**NETTOYAGE DU MATERIEL** : eau (avant séchage)

## **CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION**

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ab), 100g/L(2010) soit 74,9g/l pour keracrylsatin

<b><u>-Extrait sec en poids :</u></b>	<b>58%± 0,02%</b>
<b><u>- Masse volumique à 23° C :</u></b>	<b>1,35± 0,02 g/cm3</b>
<b><u>- Aspect du feuil sec :</u></b>	<b>Satiné, structuré</b>
<b><u>- Rendement :</u></b>	<b>Environ 3 à 4 m<sup>2</sup>/L suivant état du support</b>
<b><u>-Viscosité :</u></b>	<b>Pâte épaisse</b>
<b><u>-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :à 20°C et 65% HR</u></b>	
<b>Hors poussière : 1 à 2 heures    Recouvrable : 24 heures</b>	

## **CONDITIONNEMENT - CONSERVATION**

Conditionnement :	15 L net
Conservation :	Un an en emballage d'origine non entamé Craint le gel au séchage comme au stockage

## **HYGIENE ET SECURITE**

### **ININFLAMMABLE**

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYPOM**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



**kerLys**  
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI  
86000 POITIERS  
Tel : 05 49 44 23 44  
Fax : 05 49 44 23 03  
Mail : info@kerlys.com  
Internet : www.kerlys.com