



KERLYTISS



INTERIEUR PEINTURE ACRYLIQUE ASPECT VELOUTE



SUPPORTS

Ceux ci doivent être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

<i>Béton</i>	en pièces humides d'habitation
<i>Enduit ciment</i>	utiliser le KERLYPRIMAIRE en sous couche autre cas, employer le KERLYPRIM"A" en sous couche
<i>Autre support alcalin (ph > 7)</i>	en sous couche
<i>Anciennes peintures nettoyées</i>	application directe ou sur sous-couche
<i>Plâtre - Placoplâtre</i>	KERLYPRIM"A" ou KERLYPRIMAIRE
<i>Bois et dérivés</i>	sur KERLYPRIMAIRE employé en sous-couche

PROPRIETES

Peut s'appliquer directement sur la toile de verre
Thixotrope opacifiant
Lavable, lessivable
Non jaunissant
Facile d'emploi
Non inflammable
Son poché masque les défauts de support

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
S'applique en 1 ou 2 couches suivant le support à recouvrir
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Aa), 30g/L(2010)soit 28g/l pour kerlytiss

<u>Extrait sec en poids :</u>	62 %\pm 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,47 \pm 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin mat velours
<u>-Viscosité :</u>	Pâte souple

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie:à 20°C et 65% HR
Hors poussière : 1 à 2 heures ; Recouvrable : 10 à 12 heures

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 15 L net

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé
CRAINT LE GEL (au séchage comme au stockage)

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYTISS**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
 86000 POITIERS
 Tél : 05 49 44 23 44
 Fax : 05 49 44 23 03
 Mail : info@kerlys.com
 Internet : www.kerlys.com