



LAQUE GLYCEROPHTALIQUE VELOUTE

SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U.59.1

Anciennes peintures lessivées	application directe en une couche ou 2 couches
Enduit pelliculaire	sur une couche de KERLYPRIMAIRE
Béton Enduit ciment	sur une couche de KERLYPRIM"A" ou KERLYPRIMAIRE ARF
Autres supports alcalins (pH>7)	
Plâtre - Placoplâtre Bois tendres	sur une couche de KERLYPRIMAIRE ARF
Bois durs dégraissés	
Métaux ferreux sains et exempts d'oxydation	sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

PROPRIETES

C'est une peinture glycérophtalique légèrement gélifiée prête à l'emploi et qui sèche relativement vite (env. h.pous.4 heures à 20°C)
Son aspect est velouté, son rendu est très apprécié par les utilisateurs.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer les vapeurs solvantées.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U.59.1

S'applique à la brosse et au rouleau (poil mi-long)

Cette peinture est prête à l'emploi, il n'est pas recommandé de la diluer

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : WHITE SPIRIT D60

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010)

<u>Extrait sec en poids :</u>	80%± 0,02%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,47 ± 0,02 g/cm3
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	Satin velouté
<u>- Rendement :</u>	environ 11m²/L selon support.
<u>- Viscosité :</u>	Fluide

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie : à 20°C et 65% HR

Hors poussière : 3 à 4 heures ; Recouvrable : 12 heures

CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 3L et 15 L

Conservation : 1 an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

INFLAMMABLE à l'application comme au stockage

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYSOVELOURS**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com