



KERLYPRIM «O»



INTERIEUR
IMPRESSION OPACIFIANTE PHASE AQUEUSE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

- Béton
- Enduit ciment en intérieur et extérieur, application directe.
- Autres supports alcalins (PH>7)
- Plâtre - Placoplâtre
- Métaux ferreux sains et exempts sur une couche de **KERLYPRIM EXTRA**
D'oxydation

Pour tout autre support, consulter notre service technique

PROPRIETES

Haut pouvoir fixant
Régule les fonds neufs et anciens
Facile d'emploi
Bon pouvoir opacifiant

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,
Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),
En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1
Rouleau, brosse : prêt à l'emploi,
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag), 30g/L(2010)

Pour ce produit, 2g/l

-Extrait sec en poids : $63\% \pm 0,02\%$

- Masse volumique à 23° C : $1,63 \pm 0,02 \text{ g/cm}^3$

- Aspect du feuil sec : *mat tendu ou légèrement poché suivant le matériel d'application utilisé*

- Rendement : *8 à 12 m²/L suivant porosité du support*

- Viscosité : *Liquide épais*

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 8 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc

Conditionnement : 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYPRIM « O »**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerlys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com