



KERLASURALO



LASURE DE TRAITEMENT ET DE DECORATION POUR LES BOIS



SUPPORTS

Ceux ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Menuiseries extérieures et intérieures, lambris, charpentes, chalets, bois massifs, placages, agglomérés. Convient également en protection des supports tels qu'enduits décoratifs (dilution 1l de vernis et 0,5l d'eau).

PREPARATION des SUPPORTS

Bois et agglomérés : Poncer et dépeussier.

PROPRIETES

KERLASURALO est une émulsion copolymère acrylique à séchage rapide.

KERLASURALO présente un superbe aspect satiné ciré comparable aux meubles d'ébénisterie.

En extérieur, **KERLASURALO** résiste parfaitement aux U.V., ce qui empêche le bluissement du bois et assure à celui-ci une bonne protection.

MODALITES D'APPLICATION

A la brosse - au rouleau à poil ras - au pistolet.

En fonction de la température, du mode d'application et du support, diluer à l'eau (5 à 15%).

Ne jamais utiliser de solvant.

De par son séchage rapide, nettoyer la brosse, à l'eau, toutes les 30 minutes.

NETTOYAGE DU MATERIEL : à l'eau Si nettoyage avec solvant, risque de formation d'une masse caoutchouté.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,

Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient d'absorption solaire > 0,7)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ae), 130g/L(2010)soit 30g/l pour kerlasuralo

<u>Extrait sec en poids :</u>	32%
<u>- Masse volumique à 23° C :</u>	1,03 ± 0,02 g/cm³
<u>- Aspect du feuil sec :</u>	satiné
<u>- Rendement :</u>	environ 10 à 12 m²/L
<u>-Viscosité :</u>	Fluide

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 10 minutes ; Recouvrable : 2 Heures à 20°c et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : chêne clair, chêne, acajou, teck, chêne rustique, noyer foncé

Conditionnement : **1L, 3L et 15L**

Conservation : un an en emballage d'origine non entamé

CRAINT LE GEL

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLASURALO**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerLys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com