



KERLYROUTE



PEINTURE ROUTIERE

SUPPORTS

KERLYROUTE s'applique sur tous types de revêtements de chaussée (Bitume, Béton,...).

PREPARATION DES SUPPORTS

KERLYROUTE s'applique sur des supports propres et dépoussiérés conformément au D.T.U en vigueur.

PROPRIETES

KERLYROUTE est formulée à partir de résines acryliques en solution dans des solvants soigneusement choisis. Elle présente une excellente résistance aux agressions extérieures (humidité - gaz d'échappement - huiles - poussières - salissures de toutes sortes). Sa couleur n'est pas altérée par les rayons ultra-violets. Les changements de températures ne produisent aucun fâiencage ou effritement du film, le polymère de base conservant une flexibilité permanente.

Grâce à une composition étudiée des charges, **KERLYROUTE** n'est pas glissante, même par temps de pluie. Enfin son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une résistance à l'usure remarquable.

MODALITES D'APPLICATION

Application à la brosse au rouleau, ou au pistolet, elle est d'une utilisation facile et peut être mise en oeuvre au moyen de toutes les machines courantes.

KERLYROUTE est prête à l'emploi.

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : diluant synthétique ou acétone

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b1

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ai) 500 g/L (2010) soit 495g/l pour kerlyroute

-Extrait sec en poids : 70%+ 0,02**- Masse volumique à 23° C :** 1,42 ± 0,02 g/cm³**- Aspect du feuil sec :** Satiné**- Rendement :** 1 à 2 m²/Kg/couche de 600μ**-Viscosité :** Liquide épais**Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :****Hors poussière : 30min ; Recouvrable : 2 heures****TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION***Teintes* Blanc, noir, jaune, rouge*Conditionnement :* 5KG-30 KG*Conservation :* Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage**HYGIENE ET SECURITE****INFLAMMABLE**Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYROUTE**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com