



EXTERIEUR - INTERIEUR

 PEINTURE MULTICOUCHE BRILLANTE
 GLYCEROPHTALIQUE
SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Anciennes peintures lessivées et rincées application directe en une couche ou deux couches.

- *Enduit pelliculaire* sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL** ou **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF**

- *Béton*

- *Enduit ciment* sur une couche de **ATLANTIC'S PRIMAIRE ARF** ou **ATLANTIC'S PRIMA**

- *Autres supports alcalins (PH>7)*

- *Plâtre - Placoplâtre*

sur une couche de **BALTIC'S PRIM GL**

- *Bois tendres*

- *Bois durs dégraissés*

- *Métaux ferreux sains et exempts
D'oxydation*

sur une couche de KERLYPRIM EXTRA

Pour tout autre support, consulter notre service technique.

PROPRIETES

ATLANTIC'S LAC GL est une peinture laquée brillante et tendue s'appliquant avec facilité, offrant un temps ouvert important.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
 Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C en intérieur,
 Humidité relative inférieure à 65 % en intérieur et 80 % en extérieur (D.T.U 59.1),
 En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.
 En zone exposée, les teintes sombres sont à proscrire sur tous supports (coefficient
 d'absorption solaire > 0,7)

MODALITES D'APPLICATION

Brosse ou rouleau laqueur poils ras 4 mm microfibre 6 mm

Pistolet pneumatique ou Airless (dans ce cas, il est recommandé d'employer comme diluant de l'essence F afin d'éviter d'éventuelles coulures).

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

NETTOYAGE DU MATERIEL : au White spirit (avant séchage)

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 4a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ad) 300 g/L (2010) soit 296g/l pour ATLANTIC'S LAC QL

-Extrait sec en poids : 75.5%± 0,02%

- Masse volumique à 23° C : 1,21± 0,02 g/cm³

- Aspect du feuil sec : brillant tendu

- Rendement : 14 m²/L

Viscosité : Assez fluide

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 8 heures ; Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Conditionnement : 1L, 3 L et 15 L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **ATLANTIC'S LAC QL**

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11 RUE EDOUARD BRANLY
ZAE SAINT ELOI - 86000 POITIERS
TEL : 05 49 44 23 44
FAX : 05 49 44 23 04
internet : www.kerlys.com
mail : info@kerlys.com