



EXTERIEUR

SUPPORTS

Ciment et béton, enrobé, sol peint revêtement PVC

PROPRIETES

Peinture à base de caoutchouc chloré structuré et modifié, anticryptogamique, destinée :
-aux support piscine, enrobé, tôles non galvanisées, ciment...

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 5° C et inférieure à + 35° C en extérieur,
Humidité relative inférieure à 80 % en extérieur.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.3

Toujours sur support propres, secs et non traité (produits de cure)

-Pour les sols ciment neufs prévoir une neutralisation, pour les ciments lisses un décrochage,
Pour les ciments anciens un dégraissage avec une solution de KERLYCIM à 1litre pour 5litres d'eau

-Pour le métal type bardage , bien dégraisser et éliminer la rouille mobile.

-Pour les sols peints, en enrobé, bois..., prévoir un dégraissage avec une solution de KERLYNET à 1litre pour 5litres d'eau.

Dans tous les cas le support sera rincé abondamment à la haute pression et un temps de séchage de 3 à 4 jours sera nécessaire avant toute application de KERLYPISCINE.

-- **Queue de morue, rouleau pur laine 4 mm** : en 1^{ère} couche : diluer de 10 à 20% avec du

KERLYDIL 80

Selon la porosité du support ;

En 2^{ème} couche : pur

-Pistolet pneumatique :

en 1^{ère} couche : diluer de 5 à 10% avec du

KERLYDIL 80

en 2^{ème} couche de 2 à 4 % avec du KERLYDIL 80

(Pression 3 bars)

-Pistolet airmix

en 1^{ère} couche : diluer de 5%

En 2^{ème} couche : prêt à l'emploi

-Pistolet airless :

en 1^{ère} couche diluer de 5%

En 2^{ème} couche : prêt à l'emploi

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consulter notre service technique.

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 8a

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ai) 500 g/L (2010) soit 495g/l pour kerlypiscine.

-Extrait sec en poids : 65 % \pm 0,02%

-Masse volumique à 23° C : 1,20 à 1,40 \pm 0,02 g/cm³

-Viscosité : Pâte légèrement épaisse

- Aspect du feuil sec : Mat

- Rendement : environ 5 à 8 m²/kg/couche de 45 μ

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie à 20°C et 65% HR
Hors poussière : 15 minutes ; Recouvrable : 2heures ; Sec 24 heures

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teinte : Livrable en blanc, rouge, jaune, noir et bleu
Autres teintes nous consulter.

Conditionnement : 5KG 25 KG

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE

SE CONFORMER A LA FICHE DE SECURITE DE KERLYPISCINE
INFLAMMABLE

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



kerlys
distribution

11 RUE EDOUARD BRANLY - ZAE SAINT ELOI
86000 POITIERS
Tél : 05 49 44 23 44
Fax : 05 49 44 23 03
Mail : info@kerlys.com
Internet : www.kerlys.com