

KERLYPRIMECL



PEINTURE D'IMPRESSION EN DISPERSION
AQUEUSE



SUPPORTS

Ceux-ci devront être conformes aux définitions du D.T.U 59.1

Ce sont les supports classiques du bâtiment, murs et plafonds

PROPRIETES

Impression constituant une sous couche idéale pour l'application d'une finition mate ou satinée.

Formulée à base de résine acrylique en émulsion.

bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur

usage limité de substances dangereuses

faible teneur en solvant

ENREGISTREMENT sous le n°33/01

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES

Température ambiante supérieure à + 8° C et inférieure à + 35° C,



Humidité relative inférieure à 65 % (D.T.U 59.1),

En intérieur bien ventiler les locaux pour évacuer la vapeur d'eau.

Peinture prête à l'emploi.

MODALITES D'APPLICATION

L'application doit être conforme aux dispositions du D.T.U 59.1

SUPPORTS	PLATRE	BETON	BOIS	ANCIENNES PEINTURES
OPERATION A EFFECTUER				
TRAVAUX PREPARATOIRES	Grattage Brossage Epoussetage	Egrenage Brossage	Nettoyage Ponçage	Lessivage Grattage Ponçage
IMPRESSION	 1 couche de KERLYPRIMECL			
FINITION	 2 couches de KERLYCRYL MAT ECL ou KERACRYLSATIN ECL			

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION

Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2

COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ag) 50 g/L (2007), 30g/L(2010)

Extrait sec en poids : 64,6%

- Masse volumique à 23° C : 1,56g/cm³

- Aspect du feuil sec : mat

- Rendement : 8 à 12 m²/L

Consommation : 0,09 à 0,12 L/m²

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :

Hors poussière : 30 à 40 minutes ; Recouvrable : 8 heures à 20°C et 65% humidité

Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION

Teintes : Livrable en blanc

Conditionnement : 3 L et 15L net

Conservation : Un an en emballage d'origine non entamé

HYGIENE ET SECURITE

ININFLAMMABLE

Se conformer à la fiche de données de sécurité **KERLYPRIMECL**



bonnes performances pour une utilisation à l'intérieur

usage limité de substances dangereuses

faible teneur en solvant

ENREGISTREMENT sous le n°33/01

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise en œuvre que cette fiche n'ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.



11, rue Edouard Branly ZAE St. Eloi 86000 POITIERS

Tél. 05 49 44 23 44

Fax. 05 49 44 23 03

E-mail : info@kerlys.com

Internet : [http //www.kerlys.com](http://www.kerlys.com)

09/02/2010